



**UPEC**  
CSTB  
U3SP3E1C0  
11/283





**Balsan protect**  
www.balsan.com/balsanprotect

**Balsan silvercare**  
www.balsan.com/silvercare



BALSAN ARTHON  
Z-156.601-591  
TIFI



**Structure** Moquette à velours coupé Cross-Over Cut  
**Construction** Tufted carpet, Cross-Over Cut pile  
**Herstellungsverfahren** Getufteter Cross-Over Cut  
**Fabricagemetode** Getuft tapijt, Cross Over gesneden pool  
**Descripción** Moqueta de fibra, cortada Cross-Over Cut  
**Struttura** Moquette velluto tagliato Cross-Over Cut  
**Struktura** Wykładzina welurowa typu Cross-Over

**Composition** 100% Polyamide  
**Pile material** 100% Polyamid  
**Polmaterial** 100% Polyamid  
**Poolmateriaal** 100% Polyamide  
**Composició** 100% Poliamida  
**Composizione** 100% Poliammide  
**Skład runa** 100% Poliamid

**Poids de velours**  
**Pile weight**  
**Poleinsatzgewicht**  
**Poolinzetmassa** 950 g/m<sup>2</sup>  
**Peso fibra**  
**Peso felpa**  
**Gramatura**

**Poids total - NF ISO 8543**  
**Total weight**  
**Gesamtgewicht**  
**Totaal gewicht** 1 945 g/m<sup>2</sup>  
**Peso total**  
**Peso totale**  
**Masa całkowita**

**Épaisseur totale - NF ISO 1765**  
**Total thickness**  
**Gesamtdicke**  
**Totale massa** 7,3 mm  
**Altura total**  
**Spessore totale**  
**Wysokość całkowita**

**Hauteur du velours - NF ISO 1766**  
**Pile height**  
**Polhöhe**  
**Poolhoogte** 5,2 mm  
**Altura fibra**  
**Spessore felpa**  
**Wysokość runa**

**Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763**  
**Gauge - Rows (points) - Tufts**  
**Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl** 1/10<sup>e</sup>  
**Rijen - Deling (points) - Noppenaantal** 49 p  
**Galga - Densidad (puntos)** 193 550 p/m<sup>2</sup>  
**Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa**  
**Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość**

**Envers**  
**Backing**  
**Rückenausstattung**  
**Rug**  
**Soporte**  
**Sottofondo**  
**Podkład**

**Comportement au feu** Cff-s1 - collé sur ciment  
**Fire resistance** Cff-s1 - glued on cement  
**Brennverhalten** Cff-s1 - geklebt auf Zement  
**Brandgedrag** Cff-s1 - verlijmd op cement  
**Clasificación al fuego** Cff-s1 - pegado en cemento  
**Comportamento al fuoco** Cff-s1 - incollato su cemento  
**Trudnozpalność** Cff-s1 - klejone na podłożu betonowym

**Clasement**  
**Wear classification** U3SP3E1C0  
**Beanspruchung** Classe 33 LC3  
**Gebruiksklasse** PRODIS N° EC8EF08F  
**Clasificación** GUT N° 24833  
**Classificazioni** AgBB N° Z-156.601-591  
**Klasifikasi**

**HQE** Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles  
**HQE** This product meets perfectly 8 from the 14 targets  
**HQE** Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen  
**HQE** Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen  
**HQE** Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos  
**HQE** Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target  
**HQE** Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

**Isolation aux bruits d'impacts - NF EN ISO 140-8**  
**Impact sound insulation**  
**Trittschalldämmung**  
**Geluidsreductie** ΔLw 26 dB  
**Aislamiento a los ruidos de impactos**  
**Rumore all'impatto**  
**Izolacja hałasu uderzeniowego**

**Double dossier**  
**Action back**  
**Textilrücken**  
**Textielrug**  
**Doble soporte textil**  
**Doppio supporto**  
**Action back**

**Largueur à la pièce**  
**Width in roll**  
**Lieferbreite in Rolle**  
**Rollbreedte** 4 m  
**Ancho por pieza**  
**Larghezza rotolo**  
**Szerokość w rolce**


**Largueur à la coupe**  
**Width in cut-length**  
**Lieferbreite in Coupon**  
**Couponbreedte** 4 m  
**Ancho por trozo**  
**Larghezza taglio**  
**Szerokość w kuponie**

**Nombre de coloris**  
**Colours**  
**Erhältliche Farben** 16  
**Kleurenaantal**  
**Cantidad de colores**  
**Numero colori**  
**Liczba kolorów**


**Pose / Entretien / Traitement**  
**Laying / Cleaning / Treatment**  
**Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung** www.balsan.com  
**Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud**  
**Instalación / Mantenimiento / Tratamiento**  
**Posa / Manutenzione / Trattamenti**  
**Ukládanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja**

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture.  
BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.  
BALSAN behält sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. In gewerblich stark beanspruchten Räumen empfehlen wir mittlere bis dunkle Farben. Zwischen den verschiedenen Farbbädern kann es zu leichten Farbabweichungen kommen.  
BALSAN behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassingen, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belopen omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden.  
BALSAN se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de tráfico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte.  
BALSAN si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliamo colori melangiati per le zone ad alto traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta.  
Firma BALSAN zastrzeża sobie prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych. Przy zastosowaniu obiektywnym usilnie zalecamy użycie ciemniejszych kolorów do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu. Pomędzy różnymi kąpielami barwiącymi mogą wystąpić drobne różnice w odcieniach.

Échantillons gratuits et documentation  
Free samples and documentation  
www.balsan.com




Direct access with smartphone




**BALSAN**  
Surfaces textiles  
Balsan - Corbilly D14 - F-36330 ARTHON  
Tél. +33 254 29 16 00 - Fax +33 254 36 79 08  
balsan.moquette@balsan.com  
www.balsan.com







Sand 621 4 m




Rotin 311 4 m




Fauve 631 4 m




Musc 611 4 m




Nuage 921 4 m




Rouille 461 4 m




Opéra 551 4 m




Teck 771 4 m




Fer 951 4 m




Rubis 581 4 m




Café 791 4 m




Tornade 981 4 m




Acajou 591 4 m



Aubergine 891 4 m



Jais 991 4 m



Nocturne 191 4 m

