

Structure	Dalle à velours bouclé
Construction	Carpet in tiles, loop pile
Herstellungsverfahren	Getuftete Fliese, Schlinge
Fabricagemetode	Tapijttegels, luspool
Descripción	Moqueta en baldosa, fibra rizada
Struttura	Quadrotta bouclé
Struktura	Płytko a runie pętelkowym

Composition	100% Polyamide
Pile material	100% Polyamid
Polmaterial	100% Polyamid
Poolmateriaal	100% Polyamide
Composició	100% Poliamida
Composizione	100% Poliammide
Skład runa	100% Poliamid

Poids de velours	
Pile weight	
Poleinsatzgewicht	
Poolinzetmassa	580 g/m ²
Peso fibra	
Peso felpa	
Gramatura	

Poids total - NF ISO 8543	
Total weight	
Gesamtgewicht	
Totaal gewicht	4 090 g/m ²
Peso total	
Peso totale	
Masa całkowita	

Epaisseur totale - NF ISO 1765	
Total thickness	
Gesamtdicke	
Totale massa	5,7 mm
Altura total	
Spessore totale	
Wysokość całkowita	

Hauteur du velours - NF ISO 1766	
Pile height	
Polhöhe	
Poolhoogte	2,4 mm
Altura fibra	
Spessore felpa	
Wysokość runa	

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10 ^e
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	52 p
Galga - Densidad (puntos)	205 400 p/m ²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	

Envers	Bitume
Backing	Bitumen
Rückenausstattung	Bitumen
Rug	Bitumen
Soporte	Betún
Sottofondo	Bitum
Podkład	Bitum

Comportement au feu	Bfl-s1 - libre sur ciment
Fire resistance	Bfl-s1 - free-floating on cement
Brennverhalten	Bfl-s1 - schwimmend auf Zement
Brandgedrag	Bfl-s1 - zwevend op cement
Clasificación al fuego	Bfl-s1 - libre flotación en cemento
Comportamento al fuoco	Bfl-s1 - libero su cemento
Trudnozpalność	Bfl-s1 - luzem na podłożu betonowym

Classement	
Wear classification	Classe 33 LC1
Beanspruchung	PRODIS N° 2F132C07
Gebruiksklasse	GUT N° 23701
Clasificación	AgBB N° Z-156.601-606
Classificazioni	
Klasifikasi	

Stabilité dimensionnelle - NF EN 986	
Dimensional stability	
Dimensionsstabilität	
Dimensionele stabiliteit	≤ 0,20 %
Stabilidad dimensional	
Stabilità dimensionale	
Stabilność wymiarowa	

HQE	Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE	This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE	Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE	Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE	Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE	Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE	Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

Isolation aux bruits d'impacts - NF EN ISO 140-8	
Impact sound insulation	
Trittschalldämmung	
Geluidsreductie	ΔLw 22 dB
Aislamiento a los ruidos de impactos	
Rumore all'impatto	
Izolacja hałasu uderzeniowego	

Absorption aux bruits aériens - NF ISO 11654	
Sound absorption	
Schallabsorptionsgrad	
Geluidsabsorptie	αw 0,15
Absorción de los ruidos aéreos	
Isolazione acustica	
Pochłanianie dźwięku	

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,02	0,01	0,04	0,16	0,23	0,30

Dimensions	
Width	
Lieferbreite	
Breedte	50 x 50 cm
Medidas	
Dimensioni	
Wymiary	

Nombre de dalles par carton / cartons par palette	
Number of tiles per box / boxes per pallet	
Anzahl der Fliesen pro Karton / Kartons pro Palette	
Aantal tegels per doos / dozen per pallet	20 / 20
Losetas por caja / cajas por palet	
Numero di quadrotte per scatola / scatole per palette	
Liczba płytek w kartonie / kartonów na palecie	

Nombre de coloris	
Colours	
Erhältliche Farben	
Kleurenaantal	20
Cantidad de colores	
Numero colori	
Liczba kolorów	

Pose / Entretien / Traitement	
Laying / Cleaning / Treatment	
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung	
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud	www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento	
Posa / Manutenzione / Trattamenti	
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja	

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture.

BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.

BALSAN behält sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. In gewerblich stark beanspruchten Räumen empfehlen wir mittlere bis dunkle Farben. Zwischen den verschiedenen Farbbädern kann es zu leichten Farbabweichungen kommen.

BALSAN behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassingen, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belopen omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden.

BALSAN se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de tráfico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte.

BALSAN si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliamo colori melangiati per le zone ad alto traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta.

Firma BALSAN zastrzeża sobie prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych. Przy zastosowaniu obiektowym usilnie zalecamy użycie ciemniejszych kolorów do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu. Pomiędzy różnymi kąpielami barwiącymi mogą wystąpić drobne różnice w odcieniach.


Échantillons gratuits et documentation
Free samples and documentation
www.balsan.com

Direct access
with smartphone






920 L 41,9 - ρ 12,4*




120 L 36,4 - ρ 9,2*



320 L 40,1 - ρ 11,3*



630 L 34,2 - ρ 8,1*



610 L 52,1 - ρ 20,2*



940 L 34 - ρ 8*



140



450 L 30,2 - ρ 6,3*



720 L 36,6 - ρ 9,3*




220 L 43,4 - ρ 13,4*



980 L 22 - ρ 3,5*



180 L 25,9 - ρ 4,7*



470 L 26,8 - ρ 5*



730 L 36,6 - ρ 9,3*



230



580



660 L 25,9 - ρ 4,7*



260



780



270

